



Den Braven

# Poly-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten plamuur



## PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Poly-Plamuur is een snel uithardende, 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

## BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Schuurbaar- Overschilderbaar

## APPLICATIES

Zwaluw Poly-Plamuur is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden. Voor binnen- en buitentoepassing (buitentoepassing alleen op niet poreuze ondergronden).

## GEBRUIKSMETHODE

## GEBRUIKSAANWIJZING

Maximaal 2-3% verharder zorgvuldig mengen met het basis component Poly-Plamuur tot een homogeen mengsel. Bij toepassen van teveel verharder blijft het oppervlak plakkerig en is het product slecht schuurbaar.

Aanbrengen in meerdere lagen. Maximale laagdikte 10 mm. Het mengsel is ca. 6 minuten verwerkbaar afhankelijk van de temperatuur. Hoge temperaturen en/of grotere hoeveelheden verkorten de verwerkingstijd.

## EXTRA INFORMATIE

|                                               |                |                  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Applicatie temperatuur</b>                 |                | +5°C to +25°C    |
| <b>Dichtheid</b>                              |                | 2,0 g/ml         |
| <b>Vorstbestendigheid gedurende transport</b> |                | Up to -15°C      |
| <b>Open Tijd</b>                              | @ +23°C/50% RH | 4-6 minutes      |
| <b>Krimpwaarde</b>                            |                | <2%              |
| <b>Mengverhouding</b>                         |                | 2 to 3:100       |
| <b>Paintable</b>                              | @ +23°C/50% RH | after 12 hours   |
| <b>Sandable</b>                               | @ +23°C/50% RH | after 15 minutes |

Deze waarden zijn typische eigenschappen

## BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

## OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +25°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met Zwaluw Cleaner. Metalen en polyesters moeten worden geschuurd om roest en andere verontreinigingen te verwijderen. Daarna moet de ondergrond worden gereinigd met een schone doek en Zwaluw Cleaner. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

## OVERSCHILDERSBAARHEID

Zwaluw Poly-Plamuur is perfect overschilderbaar met de meeste verfsoorten. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

## REINIGEN

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

## VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Tube
- Emmer
- Blik

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina*

## KLEUR(EN)

Wit Rood Gebroken wit

## HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

## GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

## WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

## DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.



**HOTLINE**

Smart help +31 162 491 000