

Renoseal® elastische stoppasta voor het plaatsen van monumentenglas

Factsheet: bx/rs- 5/07

Product

Renoseal® is een blijvend elastische stoppasta met een ruime bewegingsopname. Renoseal® werd ontwikkeld als vervanger van klassieke stopverf en wordt voorgeschreven bij renovatiewerken voor het plaatsen van onder andere monumentenglas.

Toepassingen

Renoseal® wordt aangebracht als driehoekige stoprand op de wijze waarop glas oorspronkelijk geplaatst werd. Renoseal® wordt toegepast voor het plaatsen van isolerende beglazing, gelaagd glas en monumentenglas in houten en stalen ramen, met of zonder roedeverdeling. Renoseal® is overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven.

Specifieke kenmerken

- Duurzaam elastisch.
- Snelle verrubbering.
- Overschilderbaar met watergedragen- en alkydharverven (vooraf testen of navragen).
- Verdraagzaam met isolatie- en gelaagd glas.
- Geeft geen rimpels of barsten.
- Minder onderhoudsgevoelig.

Verwerkingsadvies

Renoseal® hecht op schoon glas, voorbehandeld hout, metalen en vele kunststoffen. Controleer of de sponning volgens voorschrift is afgewerkt en vrij is van vocht, vuil en loszittend stof. Ontvet de hecht-vlakken met BS-Cleaner en een schone doek. Laat de cleaner na het ontvetten verdampen. Ontvette plaatsen niet meer aanraken. Regenachtig of mistig weer zijn voor het beglazen met kit ongeschikt. Raadpleeg voor onbekende ondergronden de primer-lijst of voer een hechtingstest uit. Alle ruiten dienen volgens NPR3577 versie 2007 ondersteund te worden. Verdraagzame kunststof blokjes toepassen. Neopreen blokjes raden wij af daar deze doorslag kunnen vertonen. Enkel glas kan ingeweld worden. Glaspennen of glasveren zullen voor ruiten < 0,6 m² niet nodig zijn. Indien de ruit kort na plaatsing belast wordt, dient deze tot het moment van volledige uitharding van de kit, geborgd te worden. Als afstandhouder PE-band of 2-zijdig klevend tape in de aanslag plakken. De klassieke stoprand geeft geen mogelijkheid tot ventilerend glasplaatsen. Daarom dient de omtrekspeling zonder luchtballen gevuld te worden.

Verdraagzaamheid

In de praktijk en uit laboratoriumproeven is gebleken dat Renoseal® verdraagzaam is met het butyl van randverbindingen en daarmee veilig is voor isolatieglas. Het Henkel-Teroson rapport Nr.210/2004 bevestigt dit. Voor onbekende samenstelling van isolatieglas svp overleg met onze technische dienst of uw glasleverancier inzake te nemen maatregelen.

Technische eigenschappen

Verwerkingstemperatuur:	(20°C./60%RV) 5°C. tot 30°C.
Temperatuur bestendigheid:	-40°C. tot 120°C.
Soortelijk gewicht:	1,3 g/ml.
Huidvorming:	25/30 min.
Hardheid (DIN53505):	ca. 45 Shore-A
Doorharding:	1 dag.3 mm. 4 dagen 6 mm.
Uitzakken (ISO 7390):	nihil
Krimp (ISO 510563):	< 3%



Kleuren

De standaardkleur is lichtgrijs. Speciaalkleuren zijn met een minimum van 300 worsten leverbaar.

Omgang met het product

De spuitmond op breedte van de stoprand ruim en schuin afsnijden. Renoseal® verspuiten met accuspuit, hand- of luchtdrukspuit. Voordat huidvorming plaatsvindt de stoprand met behulp van een rubberspatel (PALU) strak en kantig afwerken. BS-voegenglad gebruiken om na te strijken. Gereedschap en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Verrubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

Verpakking

Kokers à 310 ml. dozen à 25 stuks
Worsten à 600 ml. dozen à 12 stuks.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (max. 25°C.!), ongeopende verpakking tenminste 6 maanden houdbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Algemeen geldt: langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het produkt zonder risico. Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.