

TECHNISCHE FICHE

Sikaflex[®]-118 Extreme Grab

OPLOSMIDDELVRIJE MONTAGE- EN CONSTRUCTIELIJM MET EXTREME AANVANGSHECHTING

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikaflex[®]-118 Extreme Grab is een 1-component, oplosmiddel- en ftalaatvrije lijm met een zeer hoge aanvangshechting op STP Polymer Basis. Bijzonder geschikt voor zware materialen.

TOEPASSINGEN

Sikaflex[®]-118 Extreme Grab is ontworpen voor het zowel binnen als buiten verlijmen en monteren van diverse objecten zoals stenen, bakstenen, vensterbanken en dorpels, spiegels, houten balken en tuinelementen, gipsplaten, plaatmateriaal en vele andere.

Sikaflex[®]-118 Extreme Grab is ontworpen voor het verlijmen en monteren van beton, steen, natuursteen, klinkers, vezelcement, keramiek, hout en metaal.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Extreme aanvangshechting
- Bevestiging van zware objecten zonder tijdelijke bevestiging
- Goede verwerkbaarheid
- Zeer lage emissie
- Sterke en elastische hechting

MILIEU-INFORMATIE

- EMICODE EC1 R
- Emissies binnenlucht A+

PRODUCTINFORMATIE

CHEMISCHE BASIS

Silaan getermineerd polymeer

VERPAKKING

Doos van 12 kokers x 290 ml

KLEUR

Wit

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf de productiedatum indien correct opgeslagen in de originele, onbeschadigde en verzegelde verpakking.

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in droge omstandigheden, afgeschermd van direct zonlicht en bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

DENSITEIT	~ 1,30 kg/l	(ISO 1183-1)
-----------	-------------	--------------

TECHNISCHE GEGEVENS

SHORE A HARDHEID	~ 55 (na 28 dagen)	(ISO 868)
TREKSTERKTE	~ 2,2 N/mm ²	(ISO 37)
REK BIJ BREUK	~ 500%	(ISO 37)
SCHEURSTERKTE	~ 0,9 N/mm	(ISO 34)
GEBRUIKSTEMPERatuur	-40°C tot +80°C	

TOEPASSINGSDetails

VERBRUIK	1 koker (290 ml)	
	Verbruik	Afmeting
	~ 100 lijmdots	Diameter = 30 mm Dikte = 4 mm
	Lijmrups ~ 15 meter	V-vormige spuittip, driehoekige lijmrups (~ 20 ml per lineaire meter)
UITZAKKING	~ 0 mm (20 mm profiel, 23°C)	(ISO 7390)
OMGEVINGSTEMPERatuur	Minimum +5°C, maximum +40°C	
ONDERGRONDSTEMPERatuur	Minimum +5°C, maximum +40°C, minstens 3°C boven het dauwpunt	
UITHARDINGSSNELHEID	~ 3 mm/24 uur (+23°C / 50% R.V.)	(CQP 049-2)
HUIDVORMINGSTIJD	~ 15 minuten (+23°C / 50% R.V.)	(CQP 019-1)

TOEPASSINGS-INSTRUCTIES

Sikaflex®-118 Extreme Grab dient aangebracht te worden conform alle algemeen aanvaarde bouwkundige regels.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, droog, gezond en homogeen zijn, vrij van olie, vet, stof en losse of niet-hechtende deeltjes. Verf, cementhuid en slecht hechtende vervuilingen moeten verwijderd worden.

Voor een optimale hechting en kritieke, veeleisende toepassingen moeten de volgende primer- en/of voorbehandelingsprocedures gevolgd worden:

Niet-poreuze ondergronden

Aluminium, geanodiseerd aluminium, roestvrij staal, verzinkt staal, poedergelakte metalen of geglazuurde tegels moeten gereinigd en voorbehandeld worden met Sika® Aktivator-205 aangebracht met een propere doek. Vóór het verlijmen een afluchttijd van minimum 15 minuten en maximum 6 uur in acht nemen.

Andere metalen, zoals koper, messing en titanium-zink moeten ook gereinigd en voorbehandeld worden met Sika® Aktivator-205 aangebracht met een propere doek.

Na de vereiste afluchttijd, een kwast gebruiken om Sika® Primer-3 N aan te brengen en vóór het verlijmen een bijkomende afluchttijd van minstens 30 minuten (en maximum 8 uur) in acht nemen.

PVC moet gereinigd en voorbehandeld worden met Sika® Primer-215 met behulp van een kwast. Vóór het verlijmen een afluchttijd van minstens 15 minuten (en maximum 8 uur) in acht nemen.

Poreuze ondergronden

Beton, cellenbeton en cementachtige bepleisteringen, mortels en baksteen moeten voorzien worden van een laag Sika® Primer-3 N met behulp van een kwast. Vóór het verlijmen een afluchttijd van minstens 30 minuten (en maximum 8 uur) in acht nemen.

Voor gedetailleerd advies en verwerkingsinstructies, neem contact op met de technische dienst van Sika® Belgium nv.

Opmerking: Primers verbeteren de hechting. Ze kunnen echter de goede reiniging van een oppervlak niet vervangen, noch de sterkte van het oppervlak aanzienlijk verbeteren.

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Na de geschikte ondergrondvoorbereiding kan Sikaflex®-118 Extreme Grab in driehoekige lijmrupsen aangebracht worden met telkens een tussenafstand van enkele centimeters.

Gebruik uitsluitend handkracht om het te verlijmen object op zijn plaats te drukken en doe dit voor er huidvorming is. Een niet correct aangebracht object kan gemakkelijk losgemaakt worden en in de juiste positie geplaatst worden tijdens de eerste minuten na de toepassing. Gebruik indien nodig plakband, wiggen of hulpmiddelen om de objecten op hun plaats te houden tijdens de eerste uren van de uitharding.

Verse, niet uitgeharte lijm die achterblijft op het oppervlak moet onmiddellijk verwijderd worden. De optimale hechting wordt bereikt na de volledige uitharding van Sikaflex®-118 Extreme Grab, zijnde na 24 tot 48 uur bij +23°C, naargelang de omgevingsomstandigheden en de dikte van de lijmlaag.

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle materieel en gereedschap onmiddellijk na gebruik met Sika® Remover-208. Uitgeharte lijmresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd. Gebruik Sika® Cleaning Wipes-100 voor de reiniging van de huid.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Materiaalveiligheidsfiche
- Voorbehandelingstabel voegkitten en lijmen

BEPERKINGEN

- Voor een optimale verwerkbaarheid dient de lijmt temperatuur minstens +20°C te zijn.
- Toepassing bij grote temperatuurschommelingen is niet aangewezen (bewegingen tijdens de uitharding).
- Vóór het verlijmen dient de hechtsterkte en de cohesie van de aanwezige verven en coatings gecontroleerd te worden door middel van een voorafgaande test.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab kan overschilderd worden met de meeste courante watergebaseerde coating- en verfsystemen. De compatibiliteit van de verven moet echter eerst getest worden aan de hand van voorafgaande testen. De beste resultaten bij het overschilderen worden bereikt wanneer de lijm eerst volledig kan uitharden. Opmerking: niet-flexibele verfsystemen kunnen de elasticiteit van de lijm tegenwerken en kunnen gaan scheuren.

- Verkleuringen kunnen ontstaan door blootstelling aan chemicaliën, hoge temperaturen en/of UV-straling (in het bijzonder bij een witte kleur). Een dergelijke verkleuring is echter louter esthetisch en doet geen afbreuk aan de technische prestaties of de duurzaamheid van het product.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab altijd gebruiken in combinatie met mechanische bevestigingen voor toepassingen boven het hoofd van zware objecten.
- Voor zeer zware objecten, tijdelijke ondersteuning gebruiken tot Sikaflex®-118 Extreme Grab volledig is uitgehard.
- Volledig ingesloten verlijmingen zijn niet toegelaten aangezien de kern van de lijmlaag dan nooit kan uitharden.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab niet gebruiken op bitumineuze ondergronden, natuurrubber, EPDM-rubber of op bouwmaterialen waarbij oliën, weekmakers of oplosmiddelen kunnen uittreden die de lijm kunnen aantasten.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab niet gebruiken op polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polytetrafluorethyleen (PTFE/teflon), en bepaalde geplastificeerde kunststoffen (vooraf testen noodzakelijk of raadpleeg de technische dienst van Sika® Belgium nv).
- Sikaflex®-118 Extreme Grab niet gebruiken voor het verlijmen van glas indien de lijm blootgesteld zal worden aan zonlicht.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab niet gebruiken voor structurele verlijming.
- Niet uitgeharde Sikaflex®-118 Extreme Grab niet blootstellen aan materialen die alcohol bevatten, aangezien deze de uithardingsreactie kunnen beïnvloeden.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op laboratoriumtesten.

Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

HERINNERING

Onze producten dienen zorgvuldig worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

VOOR MEER INFORMATIE OVER Sikaflex®-118 Extreme Grab:



Sika Belgium nv
Sealing & Bonding
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België
www.sika.be

Tel.: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

Technische fiche
Sikaflex®-118 Extreme Grab
07/2017, VERSIE 1
02 05 13 02 000 0 000046

NL/België